

Guide des Produits Odasorb



Propriétés Physiques

Classe	: Odasorb 154
Poids de Base	: 270 g/m ²
Epaisseur	: 1.07 mm / 0.042 "
Debit D'Air	: 80 cm ³ /cm ² /s @ 980 Pa.
Type de Charbon	: Carbone, 32 micron poudre
Charbon superficic	: 900 - 1100 m ² /g
Teneur en Charbon	: 32%, 86 g/m ²
Largeur Standard	: 105cm, 41" efficace

Propriétés Mécaniques et Chimiques

	L'haut Contenu de Charbon	Haut flux	Soutenant Automatique-ment	Adsorption statique	Adsorption dynamique	Peut être plissé	Peut être moulé	Pour les cartouche	Ne pas contenir de cellulose
Oda 154			✓		✓	✓		✓	
Oda 288			✓	✓					
Oda 1000	✓				✓		✓	✓	✓
Oda 1003	✓	✓			✓			✓	✓

Application Typiques

Les unités plissé de filtre

La cartouche filtre

Huiler l'enlèvement d'odeur des systèmes d'air serrés

Lenlèvement d'odeurs et de fumée de recircule des systèmes d'air

Disponible dans les deux plus (Oda154R) et moins (Oda154Z) de formes rigide comme una aide à plisser

Le Spécial Attribue

Informations Relatives à la Santé et la Sécurité

Odasorb 154 est une toile tissée par voie pneumatique, constituée d'une poudre de charbon actif et de fibres de pâte de bois de cellulose, liée sur une sous-couche en viscose au moyen du'un latex en copolymère d'acrylonitrile modifié. Lorsque Odasorb 154 est présenté sous forme de feuille, les matières premières qui le composent n'entraînent aucun risque connu pour la santé. Conserver Odasorb 154 dans son emballage original dans un environnement sec en évitant les températures extrêmes.

Lorsqu'il est coupé, le matériau peut générer de la poussière non susceptible d'entraîner des complications. Valuer limite d'exposition nationale en Grande-Bretagne (EH40/99) - LTEL (période de référence MPT de 8 heures) : 3.5mg/m³ et STEL (période de référence de 15 minuit) : 7 mg/m³. Eliminer le matériau conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.